



PATTEX AC 405 SOLYPLAST ACRIL MURO FINITURA RUVIDA

NATURA DEL PRODOTTO

Sigillante acrilico in dispersione acquosa e materiale inerte.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pattex AC 405 Acril Muro è un sigillante elastico monocomponente privo di solventi organici. Il prodotto indurito è verniciabile con una vasta gamma di pitture murali (si consiglia una prova preliminare). Resiste ai raggi UV.

CAMPI DI IMPIEGO

Particolarmente indicato per il risanamento ottimale di crepe, fessure, scrostamenti di intonaci e di muratura in ambienti interni ed esterni, con ottima adesione anche su superfici umide e porose.

Applicabile inoltre nelle sigillature di cassonetti a parete, profili di porte e finestre e in tutte quelle applicazioni dove è richiesta una finitura ruvida del sigillante.

Non adatto per sigillature calpestabili (es. pavimentazioni) e per sigillature destinate ad essere esposte ad acqua battente o a forte umidità.

MATERIALI

- Legno
- Muratura
- Calcestruzzo
- Intonaco
- Materiali per la costruzione in genere

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere pulite, prive di olii, grassi e polvere. Eliminare e consolidare le parti friabili. Eventualmente inumidire le superfici.

APPLICAZIONE

Tagliare il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole ottenere. In caso di giunti di movimento, prima della sigillatura, inserire a pressione un cordone antiaderente espanso, per delimitare la profondità del sigillante ed impedirne l'adesione sul fondo. Estrudere con l'apposita pistola. E' inoltre possibile applicare Pattex AC 405 Acril Muro anche mediante spatola.

Dopo la posa, lisciare il sigillante con una spatola bagnata d'acqua, prima della formazione della pelle. Non esporre ad acqua battente prima della formazione di un consistente strato di pelle (almeno 12 ore). Il prodotto fresco può essere rimosso con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso meccanicamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Polimeri acrilici in dispersione acquosa
Aspetto	Pastoso tissotropico
Densità	Ca. 1,76 g/ml
Tempo pelle	15-30 minuti (in funzione di temperatura e umidità relativa)
Tempo di indurimento in massa	Ca. 1-2 mm/24 ore (a 23°C e 50% u.r.)
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +40°C
Temperatura di esercizio	Da -25°C a +80°C
Movimento massimo di lavoro	10%

FORMATO

Cartuccia da 300 ml.

MAGAZZINAGGIO

Pattex AC 405 Acril Muro deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, a temperatura non inferiore ai +5°C. Se ben conservato il prodotto è stabile per 18 mesi.

Teme il gelo.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it