



## PATTEX SL 619 SOLYPLAST PLASTICHE

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante siliconico a polimerizzazione neutra.

### CAMPI DI IMPIEGO

Pattex SL 619 Plastiche è specifico per la sigillatura e l'installazione, in interni ed esterni, di lastre di materiale plastico come policarbonato, PVC, ABS e metacrilato (eccetto PE, PP, PTFE).

Ideale per applicazioni su serramenti, coperture, serre, lucernari e pannelli solari. Idoneo anche per materiali porosi e non porosi come vetro, metallo, porcellana, legno e muratura.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	base elastomero siliconico e agenti resistenti alle muffe
Aspetto	pasta tixotropica
Peso specifico	1,03 g/ml circa
Tempo fuori polvere (tempo pelle)	15 minuti circa (in funzione della temperatura e umidità dell'ambiente)
Tempo di indurimento	2 mm/24 ore circa (a 23°C e 50% U.R.)
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Temperatura di esercizio	da -40°C a +120°C
Carico di rottura	12 kg/cm <sup>2</sup> circa
Allungamento a rottura	500% circa
Modulo al 100% di allungamento	3 kg/cm <sup>2</sup> circa
Durezza Shore A	20 circa
Movimento massimo di lavoro	±25%
Resistenza ai solventi/chimica	resiste agli agenti atmosferici, ad acidi e basi diluite, alle soluzioni dei comuni detergenti.

### MODALITA' D'USO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di olii, grassi, polvere, ossidi.

#### APPLICAZIONE

Estrudere il prodotto con l'apposita pistola direttamente dalla cartuccia, tagliando il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole estrudere. Lisciare il cordolo con una spatola bagnata di acqua saponata, prima della formazione della pelle.

#### AVVERTENZE

Non esporre ad acqua battente prima della formazione di una consistente pelle superficiale. Il prodotto non ancora indurito può essere rimosso con alcool. Il prodotto polimerizzato può essere rimosso solo meccanicamente.

#### CERTIFICAZIONI

ISO 11600

#### FORMATO

Cartuccia da 300 ml.

#### MAGAZZINAGGIO

Pattex SL 619 Plastiche deve essere conservato in luogo fresco e asciutto a temperatura non inferiore ai +5°C. Se ben conservato il prodotto è stabile per 12 mesi.

#### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)

Pattex SL 619 Plastiche resiste ai raggi UV.