

Sigillante Effetto Intonaco Acrilico SAR



Sigillante Effetto Intonaco Acrilico è un prodotto monocomponente plastoelastico di alta qualità a base di resine acriliche in dispersione acquosa, privo di solventi. Grazie alla presenza al suo interno di un **inerte sabbioso a grana fine**, una volta applicato riproduce perfettamente la caratteristica finitura superficiale ruvida dell'intonaco e della malta fine.

Supporti compatibili: legno, laterizio, calcestruzzo e cemento.

CARATTERISTICHE


- Ruvido.
- Ottima adesione su superfici porose.
- **Verniciabile.**
- Resistente all'invecchiamento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Riempire crepe e fessurazioni.
- Piccoli ritocchi in ambienti domestici.
- **Sigillature su intonaco, cemento, legno e laterizio.**

APPLICAZIONE

- Le pareti del giunto devono essere pulite, asciutte ed esenti da sporco, polvere, ruggine, olio od altre sostanze contaminanti. Le superfici non porose devono essere pulite con solvente.
- Applicare del nastro adesivo ai margini del giunto.
- Aprire la cartuccia e tagliare il becco del beccuccio a 45° ed ad un diametro pari alla larghezza del giunto.
- Applicare il sigillante lungo il giunto erogando in modo uniforme.
- Livellare con la spatola da silicone ed eventualmente rifinire con un dito bagnato con acqua e sapone.
- Dopo l'applicazione togliere il nastro adesivo e pulire gli accessori utilizzati. Il sigillante non indurito può essere rimosso utilizzando un solvente, mentre il sigillante indurito può essere rimosso solo meccanicamente.



Caratteristiche tecniche

Tipo di reticolazione	Acrilico
Peso specifico	1.76 g/cm ³
Consistenza	Tixotropica
Tempo di lavorabilità	15-30 min*
Velocità di indurimento	1-2 mm/24 ore*
Temperatura di applicazione	+5°/+40°C
Resistenza alla temperatura °C	-20°/+80°C
Resistenza a trazione	0.6
Modulo elastico 100%	0.25 Mpa
Allungamento a rottura	300 %
Durezza Shore A	25
Movimento di lavoro	15 %

*23°C e 50% Umidità relativa

MAGAZZINAGGIO

A condizione che il prodotto venga stoccato in luogo fresco ed asciutto (< 30°C) in contenitori integri ed al riparo dagli agenti atmosferici, le sue proprietà rimangono inalterate fino a **12 mesi**.

LIMITAZIONI

Non adatto su superfici che trasudano oli, solventi o plastificanti. Non utilizzare in continuo contatto con acqua. Non usare a contatto con elastomeri organici come ad esempio EPDM, APTK e neoprene. Per applicazioni su vernici assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate.

NOTE

Durante l'applicazione arieggiare bene i locali. In fase di applicazione proteggere il sigillante da gelo o pioggia fino a completo indurimento. Se ne sconsiglia l'uso su superfici bituminose, su vetro, marmo e granito.

COLORI DISPONIBILI



Bianco
 RAL 9010

Codice	Descrizione	Contenuto*	Imballo pz.
09388	SAR Bianco	310 ml	25

*Su richiesta sono disponibili salsicce da 400 e 600 ml con lotto minimo ordine di 500 pz